

BAUPUR® 500 TOP M

Бесцветный матовый полиуретановый лак для финишного слоя.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BAUPUR 500 TOP M это двухкомпонентная, бесцветная матовая смола на основе водной дисперсии полиуретанов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Матовый отделочный слой в промышленных и декоративных полах на основе цветных песков и минерально-синтетических наполнителей, а также цветных акриловых хлопьев.

ОСНОВАНИЕ

Поверхность готовая к покрытию лаком BAUPUR® 500 TOP M должна быть чистой без каких либо веществ которые уменьшают адгезию. BAUPUR® 500 TOP M следует наносить в течение 48 часов от изготовления верхнего слоя системы. В противном случае поверхность нужно будет отшлифовать и пропылесосить перед нанесением лака.

УСЛОВИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

- температура основания – мин. +10°C
- относительная влажность воздуха – макс. 75%

Важно: температура основания должна не менее чем на 3°C превышать температуру точки росы. Помещения должны вентилироваться.

СМЕШИВАНИЕ

BAUPOX® 500 TOP M поставляется в упаковках, состоящих из компонента А (смола) и компонента В (отвердитель) в соответствующих пропорциях.

В зависимости от целевого назначения материал нужно приготовить в соответствующих количествах с обязательным сохранением указанной пропорции.

Добавить компонент В к компоненту А и тщательно перемешать смесь при помощи малооборотной дрели (не более 400 об/мин) с мешалкой до получения однородной смеси – около 3-5 мин.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

При температуре 20°C и при относительной влажности воздуха 60-70% пригодность материала после смешивания составляет около 25-30 мин.

- Повышение температуры способствует сокращению времени застывания смолы и снижению ее липкости.
- Снижение температуры способствует увеличению времени застывания смолы и повышению ее липкости.

ПРИМЕНЕНИЕ В ПОЛАХ BAUTECH FLOOR SYSTEM

Завершающий слой - матовый
BAUTECH CYDRYT SYSTEM
BAUTECH COLORID SYSTEM
BAUTECH COLOR QUARTZ 8 SYSTEM – тип насыпной
BAUTECH COLOR QUARTZ 12 SYSTEM – тип затирочный
Bautech Sp. z o.o.

ul. Staszica 25
05-500 Piaseczno
tel. 022 716 77 91
fax. 022 716 77 90
e-mail: bau@bautech.pl
www.bautech.pl

BAUPUR® 500 TOP M следует равномерно нанести на основание в один или два слоя при помощи валика. При каждом нанесении пройти валиком в двух перпендикулярных направлениях для получения однородной поверхности.

В случае работы с большими поверхностями, валик следует менять каждые 30 минут.

Расход : 0,10 – 0,15 кг/м².

Внимание: контакт свежоприготовленной поверхности со влагой (дождь, роса, высокая влажность) приводит к нарушению процесса связывания. Поверхность дольше может быть липкая с тенденцией к образованию на поверхности пятен молочного цвета.

ДОПУЩЕНИЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

При температуре 20 °C и влажности 60-70%:

- Пешеходное движение – после 24 часов
- Механические нагрузки – после 72 часов
- Полная устойчивость – после 7 дней

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

При каждом перерыве в работе инструменты следует очистить ацетоном.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Эпоксидная смола BAUPOX 500 TOP M классифицируется как опасный материал. Указания по технике безопасности содержатся в карте характеристики опасного химического препарата.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Все сведения относятся к изделиям, которые хранятся и применяются в соответствии с нашими рекомендациями. Указаны добросовестно и учитывают существующее на сегодня состояние знаний, а также имеющийся опыт фирмы Bautech. Пользователь обязан применять изделие в соответствии с его предназначением и рекомендациями фирмы Bautech. Все указанные технические данные основаны на выполненных испытаниях и лабораторных тестах. Практические результаты измерений могут не быть идентичными в связи с условиями, локализацией, способом применения и другими обстоятельствами, не зависящими от фирмы Bautech. Иные рекомендации наших работников действительны только тогда, если сделаны в письменной форме. После появления настоящей инструкции все предыдущие инструкции становятся недействительными.

В случае неблагоприятных влажностно-температурных условий необходимо применять отопительные устройства или/и осушители воздуха.

УПАКОВКА

2,5 кг, 10 кг

BAUPUR[®] 500 TOP M


BAUTECH[®]

BAUROX 500 TOP M 2/2 апреля 2012


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения 6 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке, при условии хранения на поддонах, в фабрично закрытой упаковке и при температуре от +10°C до +25°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Изделие соответствует стандарту EN-13813

Пропорции смешивания компонентов (комр А – комр В)	100 : 19 (по весу)
Плотность	ок. 1,0 г/см ³

Цвета	бесцветный, прозрачный
Время расхода материала при темп. +20°C	ок. 20 мин.
Адгезия по истечении 28 дней	не менее 1,5 Н/мм ² (В1,5)
Температура применения	от +10°C до +25°C Температура основания не менее чем на 3°C больше температуры точки росы
	09 EN 13813 SR-B1,5

Bautech Sp. z o.o.
ul. Staszica 25
tel. 022 716 77 91
fax. 022 716 77 90
e-mail: bau@bautech.pl
www.bautech.pl


BAUTECH[®]